

/ Bomarbree XXL TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BOMARBRE XXL TECHNICAL CHARACTERISTICS

BOMARBRE XXL CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Referentie / Ref. / Réf.	BOMARBRE XXL-155 Terracotta Cementgebonden marmercomposiet - cementbounded marble coposite - composite de marbre lié au ciment
Afwerking/Finish/Finition	Verzoet - Honed - Adoucie
Keuze/Choice/Qualité	1



PRESTATIEKLASSEN TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			XXL WAARDEN XXL VALUES VALEURS XXL
Water absorptie Water absorption Absorption d'eau			≤3.61%
Buigsterkte Bending strenght Résistance à la réflexion			≥10.50 MPa
Breuksterkte Breaking load Charge de rupture			> 3 kN
Slijtsterkte Abrasion resistance Résistance à l'abrasion de surface			20.70 cm ³ / 50cm ²
Vorstweerstand Frost resistance Résistance au gel			Vorstbestendig 2/B Resistant 2/B Résistant 2/B
Vuurbestendigheid Fire resistance Résistance au feu			Bestendig (A1f1 brandwerend) Resistant Résistant
Anti-slipwaarde Slip resistance Résistance au glissement			Honed R9
Granulometrie Chipsize Granulometrie			1-9mm

STONE

Grote Steenweg 1, 9870 Olsene

T +32 9 388 91 11

www.stone.be

info@stone.be