


# STONE

## TECHNICAL DATA

<h3>CARRARA</h3> <p>Andere benamingen: Carrara Blanc C, Blanc Carrara C</p> <p>Marmer</p> <p>Origine : Carrara (Italië)</p> <p><b>Beschrijving:</b> marmer met witachtige ondergrond en evenwichtig verpreide, donkerder adering</p> <p><b>Eigenschappen:</b> kleurnuances komen altijd in meer of mindere mate voor, zelfs binnen éénzelfde partij. Bij deze marmersoort kunnen soms kleine witte vlekjes en putjes voorkomen. Bianco Carrara 'C' is tenslotte ook vochtgevoelig (vlekvorming van het type I door aanwezigheid van pyrietdeeltjes, welke niet waarneembaar zijn met het blote oog, zie TV 213 van het WTCB en WTCB-dossier 2005/4 5° katern).</p>		
<b>KENMERKEN - EUROPEAN STANDARD</b>		
	<b>Declares value</b>	
Schijnbaar volumieke massa (EN 1936)	kg/m <sup>3</sup>	2711
Waterabsorptie	vol. %	0.33
Druksterkte (DIN EN 1926)	N/mm <sup>2</sup>	133.4
Buigsterkte (DIN EN 12372)	N/mm <sup>2</sup>	-
Slijtsterkte Capon (NBN EN 14157)	mm	-
Slijtsterkte Amsler (NBN B15-223)	mm/1000mm	1.9
Vorstbestendigheid (NBN EN 12371)		
Petrografie (NBN EN 12407)	marmer	

**Gebruik :** Deze natuursteen is geschikt voor alle gebruik in binnen- en buitentoepassingen: vloer-, wand- en trapafwerking in individuele woningen en gebouwen met matig collectief gebruik