

STONE

TECHNICAL DATA

INDIAN GOLD


Andere benamingen: Bristol Yellow, Lime Yellow,
Indian Gold

Kalksteen

Origine : Tandur (India)

Beschrijving: micritische kalksteen met stylolieten
in de massa die geen effect hebben
op de vorstbestendigheid

Eigenschappen: kleurnuances, zelfs binnen
eenzelfde partij, kunnen voorkomen. Geelkleurige
kalksteen, met bruine, groene, roze en okerachtige
tinten. Daar Tandur een fijn gelaagd gesteente is,
zijn de randen wat gekarteld.
Ook zullen op het bovenvlak schilfers voorkomen
die na enkele keren reinigen loskomen. Eenmaal op
de harde kern van het materiaal stopt dit fenomeen.
Het is een natuurruw oppervlak. Volledige
afvlakking is niet mogelijk.



KENMERKEN - EUROPEAN STANDARD

| | Declares value | |
|---|-----------------------|-----------|
| Schijnbaar volumieke massa (EN 1936) | kg/m ³ | 2696 |
| Porositeit (EN 1936) | vol. % | 0.2 |
| Druksterkte (DIN EN 1926) | N/mm ² | 185.6 |
| Buigsterkte (DIN EN 12372) | N/mm ² | 28 |
| Slijtsterkte Capon (NBN EN 14157) | mm | 21.0 |
| Slijtsterkte Amsler (NBN B15-223) | mm/1000mm | - |
| Vorstbestendigheid (NBN EN 12371) | | 168 cycli |
| Petrografie (NBN EN 12407) | Micritische kalksteen | |

Gebruik : Deze natuursteen is geschikt voor alle gebruik in binnen- en buitentoepassingen: vloer-, wand- en trapafwerking in individuele woningen en gebouwen met matig en intensief collectief gebruik.